

INKREDIBLE® RESISTA® COFREE RS260

Серія фарб для офсетного аркушевого друку, що довго залишається свіжою на валах та дукторі. На основі відновлюваної сировини - без мінеральної олії та кобальту



RESISTA COFREE RS260 завдяки своїй новій технології уповільнення утворення плівки на валах, фарба довше залишається свіжою в фарбовому апараті та валиках. Високопрозорі та чисті пігменти дозволяють задовольнити вимоги ISO 2846-1 та 12647-2. Невеликі показники тональної розбіжності в хроматичних кольорах сприяє нейтральності балансу сірого у всьому діапазоні тональних значень.

Завдяки нашій серії фарб без мінеральних олій та кобальту ми вже сьогодні враховуємо майбутні європейські стандарти.

Спектр застосувань

RESISTA COFREE RS260 особливо підходить для робіт на крейдованих, абсорбуючих основах, коли потреба в механічній стійкості фарби висока. Це також забезпечує чудові результати на всіх інших сортах абсорбуючої основи. Завдяки формулі, орієнтованій на властивості збереження свіжості, RESISTA COFREE RS260 може забезпечити повільнішу поведінку при висиханні на друкованому аркуші. Цей ефект може проявлятися із збільшенням фарбового шару для основ із зменшеними властивостями поглинання фарби.

Ця серія друкарських фарб не містить мінеральної олії та кобальту, але не має типу "низької міграції". Не рекомендується для виготовлення упаковки для харчових продуктів.

Властивості







RESISTA COFREE RS260		Властивості вказані згідно з ISO 12040 / ISO 2836			
		Світлостійкість	Спирт	Стійкість до розчинників	Лугостійкість
Yellow	41 RS 260	5	+	+	+
Magenta	42 RS 260	5	+	+	-*
Cyan	43 RS 260	8	+	+	+
Black ¹	49 RS 260	8	+	+	+
Black ²	49 RS 2601	8	-	-	+

¹ швидкі розчинники лаку

² лугостійка тонована синім

* не рекомендується для постерів

- Властивості тривалого перебування у свіжому стані при все ще хорошому закріпленні
- Висока властивість стапелювання при мінімальній подачі противідмарювального порошку
- Тон кольору згідно стандарту ISO 2846-1
- Без мінеральних олій
- Не містить кобальту
- Ідеально підходить для друку відповідно до ISO 12647-2
- Толерантна для всіх систем зволоження
- Ідеально підходить для без спиртового зволоження

Блиск	Низький		Дуже високий
Стійкість до стирання	Помірний		Дуже добрий
Чіткість растру	Низька		Високий
Закріплення	Повільне		Дуже швидко
Післядрукарське оздоблення	Повільне		Дуже швидко
Друк зі зворотом	Обмежене		Сумісні

Допоміжні добавки

Якщо за виняткових обставин стане необхідним адаптувати технологічні фарби до особливих умов, слід використовувати допоміжні засоби, сумісні з розробленою системою зв'язуючих фарби:

- для зменшення липкості з субстратами, схильними до висмикування верхнього шару 2-3% **Print Oil 10 T 1405**
- для прискорення окисного висихання **MONSUN 10 T 7265**

Класифікація

Небезпечні речовини: **Немає**

Легкозаймісті речовини: **Немає**

Сертифікати **MSDS** доступні за вимогою.